

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast LF / Флюгер Сандпласт ЛФ

### Описание продукта

Flügger Sandplast LF готовая к применению, легкая, белая, универсальная финишная шпаклевка, с самым мелким наполнителем.

Легко шлифуется. Сочетание различных наполнителей с определенными фракциями по размерам частиц, придают данной шпаклевке отличные заполняющие свойства, и обеспечивают легкое удобное шлифование.

Flügger Sandplast LF особенно хорошо применима при подготовке поверхностей непосредственно под покраску, без промежуточной дополнительной обработки.



- Изысканная гладкая поверхность, с высокими прочностными характеристиками
- Минимальная усадка, высокая адгезия
- Белый цвет позволяет легко окрашивать ее финишными красками

Евро маркировка для сплошного шпаклевания



Интерьерная шпаклевка на основе органического связующего 11 DoP 101 EN 15824:2009  
Реакция на огонь: F  
Адгезия: > 0,3 МПа  
Вредные вещества: нет данных

### Область применения

Шпаклевка Flügger Sandplast LF предназначена для сплошного шпаклевания стен и потолков из бетона, легкого бетона, гипсокартона, стеклохолста, флизелина, ранее окрашенных поверхностей, внутри помещений.

Кроме того может использоваться в качестве ремонтной шпаклевки.

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим, прочным, предназначенным под покраску.

Загрунтуйте соответствующей грунтовкой до шпаклевания и перед последующей обработкой.

Нанесение производится широким шпателем.

Перед покраской в качестве грунтовки можно использовать Flügger Combi Primer.

## Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast LF / Флюгер Сандпласт ЛФ

ВНИМАНИЕ! Стадия шлифовки требует использования средств защиты глаз и маски с фильтром от пыли.

Декларация производительности DoP доступна по адресу  
<http://www.gm.flugger.com/DOPfiles/UK/DoP101FluggerSandplastEN.pdf>

### Технические данные

Тип:	Легкая, мелко-зернистая финишная шпаклевка	
Цвет:	Белый	
Плотность:	1,198 кг/литр	
Сухой остаток:	Массов. %: 63	
Расход:	0,8-3 м <sup>2</sup> /л	
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип:	2-4 часа
	Следующий слой:	24 часа
	Полное отверждение:	Несколько дней
Адгезия к бетону:	0,75 МПа	
Толщина слоя:	Макс. 3 мм	
Размер частиц:	Средн. 0,08 мм	
Разбавление:	Водой, обычно разбавление не требуется	
Очистка инструмента и т.п.:	Водой	
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре	

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: SANDPL LF

Декабрь 2015, заменяет Февраль 2015

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) телефон: +45 76 30 33 80.