

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Dekso 1 / Флюггер Дексо 1

Описание продукта

Flügger Dekso 1, прочная, ультра-матовая, 100% акриловая краска. Относится к группе красок Flügger Premium . Сочетает в себе красивую ультра-матовую поверхность с превосходной прочностью и устойчивостью к мытью. Выдерживает очистку , в том числе и точечную очистку мягкой щеткой , водой и тряпкой.

Flügger Dekso 1 удостоена знака скандинавской эко маркировки SWAN



- Превосходная износостойкость и устойчивость к мытью
- Равномерное не отражающее покрытие
- Прекрасный ультра-матовый внешний вид

Область применения

Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует ультра-матовое, износостойкое покрытие, **которое не меняет степени блеска при касании или во время мытья.**

Особенно хорошо подходит для применения в общественных учреждениях, магазинах, поликлиниках,офисах, лестницах и лестничных клетках;

жилых помещениях, кухнях, коридорах и подобных помещениях, где предъявляются высочайшие требования одновременно как к функциональности, так и к эстетике.

Отличная адгезия с бетоном, легким бетоном, гипсом, кирпичом, ГКП, цементно-стружечными и цементно-волокнистыми плитами,.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.

Очистку основания перед покраской производить с использованием моющего средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner.

Грунтовка производится с помощью Combi Primer и Special Primer

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя.

Нанесение производить мокрым по мокрому и закончить кистью /валиком в том же направлении.

Различия в структуре поверхности могут привести к отклонению цвета

Технический Паспорт Продукта Flügger Dekso / Флюггер Дексо

Полезные советы

Обратите внимание что укрывистость колерованных оттенков указана в цветовом каталоге и зависит от яркости и насыщенности цвета.

Технические данные

Тип:	100% акриловая краска
Плотность:	1,32 кг/л
Степень блеска:	5, матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 57 объемн. %: 42
Расход:	10-12 м ² /л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час Интервал перекрашивания: 4 часа
Устойчивость к мытью:	Полное отверждение: несколько дней
Суммарная эмиссия:	Класс 1, согласно с EN 13300 < 190 мкг/м ² ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251
Разбавление:	Не разбавлять
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: DEKSO 5

январь 2018, заменяет май 2017

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua
 Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.
 Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.