

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast LB / Флюггер Сандпласт ЛБ

### Описание продукта

**Flügger Sandplast LB**, готовая к применению полимерная шпаклевка светло-серого цвета.

Наносится при помощи Fletbox или автоматического тейпера (базука).

В состав шпаклевки входят легкие мелкозернистые наполнители с хорошей заполняющей способностью и высокой прочностью. Шпаклевка рекомендуется для заполнения и армирования швов ГКП, для выравнивания потолков и стен, имеет оптимальные рабочие свойства для подготовки стен под покраску или другие способы отделки. Шпаклевка легко шлифуется.




- **Готовая шпаклевка для заделки швов ГКП**
  - **Высокая прочность на разрыв**
  - **Для точечного и сплошного шпаклевания**
- Обладает минимальной усадкой**




Удостоена знака скандинавской экомаркировки Swan

Евро маркировка для сплошного шпаклевания

	Интерьерная шпаклевка на основе органического связующего 11 DoP 101 EN 15824:2009 Реакция на огонь: F Адгезия: > 0,3 МПа Вредные вещества: нет данных

Евро маркировка для шпаклевания швов гипсокартона

	Заполнение швов в гипсокартоне 07 DoP 101 Тип 3A EN 13963:2014 Реакция на огонь: B Предел прочности при изгибе: > 320 Н. Вредные вещества: нет данных

### Область применения

- Заполнение и укрепление швов ГКП с помощью ленты Marco Spark - Perf или Sheetrock .
- Заполнение отверстий в местах крепления шурупов в гипсокартоне.
- Точечная и сплошная шпатлевка для выравнивания штукатурки, бетона, легкого бетона, гипсокартона и ранее окрашенных поверхностей

Отслаивающийся материал и краска удаляются очисткой, шлифованием и удалением пыли.

Грязь, жир и другие загрязнения удаляют с помощью Fluren 37

Твердые гладкие поверхности следует отшлифовать, нанести шпаклевку и выровнять.

Стыки гипсокартона необходимо пропылесосить и заполнить шпаклевкой, направить ленту с заводским фальцем вдоль стыка, прижать шпателем и вдавить во влажную массу.

## Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast LB / Флюггер Сандпласт ЛБ

Прижмите соединительную ленту так, чтобы тонкий слой шпаклевки осел на ее внешней стороне. Во время этой же операции заправьте ленту скребком. После высыхания необходимо дважды заполнить шпаклевкой стыки и отверстия для шурупов. Отшлифуйте и зачистите поверхность перед дальнейшей обработкой.

### Технические данные

Тип:	Мелкозернистая шпаклевка	
Цвет:	Светло-серый	
Плотность:	1,25 кг/литр	
Сухой остаток:	Объемн. %: 50, Вес. % 58	
Расход:	0,3л на 1м <sup>2</sup> /л для сплошного шпаклевания 0,3л на 1м/п при армировании швов ГКП	
Температура применения:	(20°C, 60% RH):	
Время высыхания	Сухой на отлип:	2-4 часа
	Следующий слой:	20 24 часа
	Полное отверждение:	28 дней
Адгезия к бетону:	0,64 МПа	
Толщина слоя:	макс.2 мм	
Размер частиц:	макс 0, 2мм	
Суммарная эмиссия:	< 49 мкг/м <sup>2</sup> ч через 28 дней, согласно ISO 16000-9:2011,	
Разбавление:	Водой ,обычно не разбавляется	
Очистка инструмента и т.п.:	Возможно разведение под базуку 3-5% водой	
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре	

Защита окружающей среды: Смотрите Лист

Технической Безопасности КЛЮЧ: SANDPL LB

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +38 050 337 67 00.