

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast 696 / Флюггер Сандпласт 696

Flügger Sandplast 696 ,готовая к применению, мелкозернистая легкая шпаклевка. Идеальная комбинация уникального связующего на основе ЭВА и мелкозернистого вулканического пепла, делают Flügger Sandplast 696 лучшим решением как для заполнения гипсокартонных швов так и для сплошного финишного шпаклевания.



- Минимальная усадка, высокая адгезия
- Долгое открытое время
- Для ручного сплошного шпаклевания
- Для заделки швов в системе монтажа гипсокартона согласно EN 13963



Евро маркировка для шпаклевания швов гипсокартона

CE	Заполнение швов в гипсокартоне
	07 DoP 101 Тип 3A EN 13963:2014
	Реакция на огонь: B
	Предел прочности при изгибе: > 320 Н. Вредные вещества: нет данных

Евро маркировка для сплошного шпаклевания

CE	Интерьерная шпаклевка на основе органического связующего 11 DoP 101 EN 15824:2009
	Реакция на огонь: F
	Адгезия: > 0,3 МПа
	Вредные вещества: нет данных

### Область применения

Применяется в сухих помещениях для заполнения швов гипсокартонных плит с любым типом края. Используется вместе с бумажной перфорированной кромкой для швов гипсокартона.

Также подходит для сплошного финишного шпаклевания различных видов строительных плит, листов, штукатурки, бетона, газотетона и стартовой шпаклевки в местах, где требуется гладкая поверхность. Также подходит для нанесения машинным способом. В этом случае, рекомендуется тщательно перемешать шпаклевку дрелью и добавить необходимое количество воды для получения требуемой консистенции.

## Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast 696 / Флюггер Сандпласт 696

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Загрунтуйте соответствующей грунтовкой до шпаклевания и перед последующей обработкой. Нанесение производится широким шпателем. Штыки гипсокартона заполняются следующим образом:

- 1) Нанесите достаточное количество шпаклевки в место стыковки плит.
- 2) Бумажная кромка укладывается в шов и плотно прижимается шпателем и вдавливается во влажную шпаклевку.
- 3) Сразу же следует очень тщательно и сильно прижать ленту, так чтобы по обеим сторонам от нее выдавился тонкий слой шпаклевки. Имейте ввиду что последующие операции следует выполнять только после полного высыхания шпаклевки обычно через 24 часа.
- 4) Отверстия от шурупов заполняются во вторую очередь.
- 5) После полного высыхания поверхности шва и отверстий от шурупов наносится еще один слой шпаклевки. При необходимости можно зашпаклевать всю поверхность. После полного высыхания поверхности можно производить дальнейшую обработку.

**ВНИМАНИЕ!** Гипсокартонные плиты должны монтироваться в соответствии с инструкциями и стандартами производителя гипсокартона.

Стадия шлифовки требует использования средств защиты глаз и маски с фильтром от пыли. Декларация производительности DoP доступна по адресу <http://www.gm.flugger.com/DOPfiles/UK/DoP101FluggerSandplastEN.pdf>

### Технические данные

Тип:	Мелкозернистая шпаклевка	
Цвет:	Светло-бежевый	
Плотность:	1,25 кг/литр	
Сухой остаток:	Объемн. %: 57	
Расход:	0,5-3 м <sup>2</sup> /л	
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C.	
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип:	2 часа
	Следующий слой:	24 часа
	Полное отверждение:	Несколько дней
Суммарная эмиссия:	< 67 мкг/м <sup>2</sup> ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251	
Адгезия к бетону:	0,72 МПа	
Толщина слоя:	Макс. 2 мм	
Размер частиц:	Средн. 0,08 мм	
Разбавление:	Водой	
Очистка инструмента и т.п.:	Водой	
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре	

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: SANDPL 696

Январь 2018, заменяет Май 2017

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +38 050 337 67 00.