

Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast LW / Флюггер Сандпласт ЛВ

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим, прочным и пригодным для шпаклевания.

Нанесение производится вручную соответствующим шпателем.

Загрунтуйте соответствующей грунтовкой до шпаклевания и перед последующей обработкой.

В качестве грунтовки по ранее окрашенным поверхностям рекомендуется использовать Flügger Combi Primer.

ВНИМАНИЕ! Стадия шлифовки требует использования средств защиты глаз и маски с фильтром от пыли.

Декларация производительности DoP доступна по адресу
<http://www.gm.flugger.com/DOPfiles/UK/DoP101FluggerSandplastEN.pdf>

Технические данные

Тип:	Легкая влагостойкая мелко-зернистая шпаклевка	
Цвет:	Голубовато-серый	
Плотность:	0,95 кг/литр	
Сухой остаток:	Массов. %: 58 Объемн. % 56	
Расход:	0,5-3 м ² /л	
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C.	
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип:	2 часа
	Следующий слой:	24 часа
	Полное отверждение:	Несколько дней
Адгезия к бетону:	0,86 МПа	
Толщина слоя:	Макс. 5 мм	
Размер частиц:	Макс. 0,2 мм	
Разбавление:	Водой. Обычно разбавление не требуется.	
Очистка инструмента и т.п.:	Водой	
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре	

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: SANDPL LW

Январь 2018, заменяет Февраль 2017

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.