

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast 6 / Флюггер Сандпласт С

Flügger Sandplast S, готовая к применению, мелкозернистая шпаклевка пригодная для распыления. Может применяться для структурного напыления потолков.



- e r d e d o r d l o g l e d d l
- d g g e a g
- g l l g e g
- e g o l e l d l g e g g o g l o



Евро маркировка для сплошного шпаклевания

|    |   |
|----|---|
| CE | Интерьерная шпаклевка на основе органического связующего 11 DoP 101 EN 15824:2009 |
|    | Реакция на огонь: F   |
|    | Адгезия: > 0,3 МПа  |
|    | Вредные вещества: нет данных  |

### Область применения

Применяется в сухих помещениях для заполнения швов гипсокартонных плит с любым типом края. Используется вместе с бумажной перфорированной кромкой для швов гипсокартона.

Также подходит для сплошного финишного шпаклевания различных видов строительных плит, листов, штукатурки, бетона, газотетона и стартовой шпаклевки в местах, где требуется гладкая поверхность. Также подходит для нанесения машинным способом. В этом случае, рекомендуется тщательно перемешать шпаклевку дрелью и добавить необходимое количество воды для получения требуемой консистенции.

## Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast 696 / Флюггер Сандпласт 696

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Загрунтуйте соответствующей грунтовкой до шпаклевания и перед последующей обработкой. Нанесение производится широким шпателем. Штыки гипсокартона заполняются следующим образом:

- 1) Нанесите достаточное количество шпаклевки в место стыковки плит.
- 2) Бумажная кромка укладывается в шов и плотно прижимается шпателем и вдавливается во влажную шпаклевку.
- 3) Сразу же следует очень тщательно и сильно прижать ленту, так чтобы по обеим сторонам от нее выдавился тонкий слой шпаклевки. Имейте ввиду что последующие операции следует выполнять только после полного высыхания шпаклевки обычно через 24 часа.
- 4) Отверстия от шурупов заполняются во вторую очередь.
- 5) После полного высыхания поверхности шва и отверстий от шурупов наносится еще один слой шпаклевки. При необходимости можно зашпаклевать всю поверхность. После полного высыхания поверхности можно производить дальнейшую обработку.

**ВНИМАНИЕ!** Гипсокартонные плиты должны монтироваться в соответствии с инструкциями и стандартами производителя гипсокартона.

Стадия шлифовки требует использования средств защиты глаз и маски с фильтром от пыли. Декларация производительности DoP доступна по адресу <http://www.gm.flugger.com/DOPfiles/UK/DoP101FluggerSandplastEN.pdf>

### Технические данные

|                                 |   |                |
|---------------------------------|---|----------------|
| Тип:                            | Мелкозернистая шпаклевка  |                |
| Цвет:                           | Светло-бежевый  |                |
| Плотность:                      | 1,25 кг/литр  |                |
| Сухой остаток:                  | Объемн. %: 57   |                |
| Расход:                         | 0,5-3 м <sup>2</sup> /л   |                |
| Температура применения:         | Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C.   |                |
| Время высыхания (20°C, 60% RH): | Сухой на отлип:   | 2 часа         |
|                                 | Следующий слой:   | 24 часа        |
|                                 | Полное отверждение:   | Несколько дней |
| Суммарная эмиссия:              | < 67 мкг/м <sup>3</sup> ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251 |                |
| Адгезия к бетону:               | 0,72 МПа  |                |
| Толщина слоя:                   | Макс. 2 мм  |                |
| Размер частиц:                  | Средн. 0,08 мм  |                |
| Разбавление:                    | Водой   |                |
| Очистка инструмента и т.п.:     | Водой   |                |
| Хранение:                       | В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре  |                |

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: SANDPL 696

Январь 2018, заменяет Май 2017

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +38 050 337 67 00.